

## 1과목 : 콘크리트재료

1. 습윤상태에 있어서 중량 120gf의 모래를 건조시켜 표면건조 포화상태에서 105gf, 공기건조상태에서 100gf, 노건조 상태에서 97gf의 무게가 되었을때 흡수율은?

- ① 14.3%                      ② 5.5%  
 ③ 8.2%                      ④ 23.7%

2. 일반적으로 잔골재의 빈틈률은 어느 정도인가?

- ① 10~20%                    ② 20~30%  
 ③ 25~35%                    ④ 30~45%

3. 프리팩트 콘크리트에 사용하는 굵은 골재의 최대 치수는 얼마 이상으로 하는가?

- ① 5mm                      ② 8mm  
 ③ 10mm                      ④ 15mm

4. 경화가 빠르고 조기 강도가 커서 공기를 단축할 수 있고, 한중 콘크리트와 수중 콘크리트 시공에 적합한 시멘트는 어느 것인가?

- ① 중용열 포틀랜드 시멘트                      ② 실리카 시멘트  
 ③ 플라이애시 시멘트                      ④ 조강 포틀랜드 시멘트

5. 조강 포틀랜드 시멘트의 재령 7일 강도는 보통 포틀랜드 시멘트의 재령 며칠 강도와 비슷한가?

- ① 7일                      ② 21일  
 ③ 28일                      ④ 91일

6. 알루미늄 시멘트의 최대 특징은?

- ① 원료가 풍부하다.                      ② 조기강도가 크다.  
 ③ 값이 싸다.                      ④ 타 시멘트와 혼합이 용이하다.

7. 경화촉진제의 사용목적 중 옳지 않은 것은?

- ① 구조물의 사용개시가 늦다.  
 ② 거푸집 제거가 빠르다.  
 ③ 양생기간을 단축한다.  
 ④ 한중 콘크리트에서 저온으로 늦어지는 경화를 촉진한다.

8. 골재의 공기중 건조상태에서 표면건조 포화상태로 되기까지 흡수된 물의 양을 무엇이라 하는가?

- ① 함수량                      ② 흡수량  
 ③ 유효흡수량                      ④ 표면수량

9. AE공기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① AE콘크리트의 알맞은 공기량은 굵은 골재의 최대치수에 따라 다르다.  
 ② 콘크리트 속에 알맞은 AE공기량이 들어 있으면 워커빌리티가 좋아진다.  
 ③ AE공기량은 시멘트의 양, 물의 양, 비비기시간, 온도, 다지기 등에 따라 달라진다.  
 ④ AE콘크리트에서 공기량이 많아지면 압축강도가 커진다.

10. 콘크리트용 골재가 갖추어야 할 성질 중 틀린 것은?

- ① 마멸에 대한 저항성이 클것  
 ② 물리적으로 안정되고 내구성이 클것

- ③ 골재 모양이 길고 입경이 클것  
 ④ 화학적으로 안정할 것

11. 댐, 매스콘크리트, 방사선 차폐용 등 주로 단면이 큰 콘크리트용으로 사용되는 시멘트는?

- ① 중용열 포틀랜드 시멘트  
 ② 고로 슬래그 시멘트  
 ③ 보통 포틀랜드 시멘트  
 ④ 조강 포틀랜드 시멘트

12. 골재의 빈틈률이 작을 때에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시멘트풀의 양이 적게 들어 수화열이 적어 진다.  
 ② 건조 수축이 작아 진다.  
 ③ 콘크리트의 수밀성 및 닳음 저항성이 작아진다.  
 ④ 콘크리트의 강도와 내구성이 커진다.

13. 철근 콘크리트를 만드는데 필요한 물 중에서 적합하지 않은 것은?

- ① 지하수                      ② 바닷물  
 ③ 수돗물                      ④ 하천수

14. 토목재료 중 무기 재료에 속하지 않는 것은?

- ① 골재                      ② 합성섬유  
 ③ 시멘트                      ④ 혼화재료

15. 잔골재의 단위 무게가 1650kg/m³이고 비중이 2.65일 때 이 골재의 공극률은 얼마인가?

- ① 32.7%                      ② 34.7%  
 ③ 37.7%                      ④ 39.1%

16. 아래와 같은 조건에서 표면건조 포화상태의 비중을 나타내는 식으로 옳은 것은?

A : 공기중에서의 노건조 시료의 무게  
 B : 공기중에서의 표면건조포화 상태의 시료의 무게  
 C : 물 속에서의 시료의 무게

- ①  $A \div (B-C)$                       ②  $B \div (B-C)$   
 ③  $A \div (A-C)$                       ④  $B \div (B-A)$

17. 혼화 재료는 혼화제(混和劑)와 혼화재(混和材)로 나뉘며, 사용량이 시멘트 무게의 ( )% 정도 이상이 되어 그 자체의 부피가 콘크리트의 배합 계산에 관계되는 것을 혼화재(混和材)라고 한다. ( )속에 알맞은 수치는?

- ① 1                      ② 3  
 ③ 5                      ④ 8

18. 시멘트의 입자를 흐트러지게 하여 콘크리트의 필요한 반죽 질기를 얻는데 사용하는 단위 수량을 줄이는 작용을 하는 혼화제는?

- ① 감수제                      ② 촉진제  
 ③ 급결제                      ④ 지연제

19. 다음은 시멘트의 분말도에 대해 설명한 것이다. 틀리게 설명한 것은?

- ① 시멘트의 분말도가 높으면 조기강도가 작아진다.  
 ② 시멘트의 입자가 가늘수록 분말도가 높다.

- ③ 분말도란 시멘트 입자의 고운 정도를 나타낸다.
- ④ 분말도가 높으면 시멘트의 표면적이 커서 수화작용이 빠르다.

## 20. 포졸라나의 성질 중 잘못된 것은?

- ① 수화열을 크게 한다.
- ② 워커빌리티를 좋게 한다.
- ③ 수밀성을 크게 한다.
- ④ 내구성을 좋게 한다.

## 2과목 : 콘크리트시공

## 21. 기계 비비기에서 비비는 시간은 재료를 전부 투입한 후 얼마 이상 비비는가? (단, 중력식 믹서일 경우)

- ① 1분 이상                      ② 1분 30초 이상
- ③ 2분 이상                      ④ 2분 30초 이상

## 22. 콘크리트를 높은 곳에서 내리는 경우, 버킷을 사용할 수 없을 때 사용하면 편리한 기구는?

- ① 콘크리트 펌프                ② 콘크리트 플레이서
- ③ 슈트                            ④ 벨트컨베이어

## 23. 다음 콘크리트 중 슬럼프 값이 가장 작아도 관계 없는 콘크리트는?

- ① 무근콘크리트                ② 철근콘크리트
- ③ 포장콘크리트                ④ 댐(Dam)콘크리트

## 24. 콘크리트 재료 배합시 재료의 계량오차가 가장 적게 생기도록 해야 하는 것은?

- ① 물                              ② 혼화제
- ③ 잔골재                        ④ 굵은골재

## 25. 콘크리트의 시방배합 작성시 다음 중 가장 후에 구하는 것은?

- ① 잔 골재율                    ② 물-시멘트비
- ③ 단위 시멘트량                ④ 단위 굵은 골재량

## 26. 콘크리트 배합설계시 물-시멘트비를 결정할 때 검토해야 할 요인이 아닌 것은?

- ① 소요강도                    ② 수밀성
- ③ 내구성                        ④ 수축성

## 27. 레미콘의 비빔시작부터 치기 종료시까지의 소요시간으로 적당한 것은? (단, 외기온도 25℃이상의 경우)

- ① 1시간이내                    ② 1시간 30분이내
- ③ 2시간이내                    ④ 2시간 30분이내

## 28. 정비된 콘크리트 제조 설비를 가진 공장에서 필요한 조건의 굳지않은 콘크리트를 수시로 공급할 수 있는것을 무엇이라 하는가?

- ① 프리 팩트 콘크리트(Pre Packed Concrete)
- ② 프리 캐스트 콘크리트(Pre cast Concrete)
- ③ 프리 스트레스트 콘크리트(Pre Stressed Concrete)
- ④ 레디믹스트 콘크리트(Ready Mixed Concrete)

## 29. 콘크리트 블리딩(Bleeding)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 콘크리트 반죽질기(Consistency)가 크면 콘크리트 작업은 어려우나 블리딩은 감소된다.
- ② 일반적으로 단위수량을 줄이고 AE 제, 시멘트 분산제 등을 쓰면 블리딩은 감소된다.
- ③ 블리딩의 계속 시간은 콘크리트의 높이가 적을때와 온도가 높을때는 빨리 끝난다.
- ④ 블리딩이 현저하면 상부의 콘크리트가 다공질로 되며 강도, 수밀성, 내구성 등이 감소된다.

## 30. 콘크리트 치기에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

- ① 철근의 배치가 흐트러지지 않도록 주의해야 한다.
- ② 거푸집안에 투입한후 이동시킬 필요가 없도록 해야한다.
- ③ 2층 이상으로 쳐 넣을경우 아래층이 굳은 다음 윗층을 쳐야한다.
- ④ 높은곳을 연속해서 쳐야할 경우 반죽질기 및 속도를 조정해야 한다.

## 31. 콘크리트의 표면에 아스팔트유제나 비닐유제등으로 불투수층을 만들어 수분의 증발을 막는 양생방법을 무엇이라 하는가?

- ① 증기양생                      ② 전기양생
- ③ 습윤양생                      ④ 피복양생

## 32. 보통 포틀랜드시멘트를 사용한 경우, 콘크리트는 최소 몇일 이상 습윤상태로 보호해야 하는가?

- ① 3일                              ② 5일
- ③ 7일                              ④ 10일

## 33. 콘크리트 공사에서 거푸집 떼어내기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 거푸집은 콘크리트가 그 자중 및 시공 중에 주어지는 하중을 받는 데 필요한 강도를 낼 때까지 떼어 내어서는 안 된다.
- ② 거푸집을 떼어 내는 순서는 비교적 하중을 받지 않는 부분을 먼저 떼어 낸다.
- ③ 연직 부재의 거푸집은 수평부재의 거푸집보다 먼저 떼어 낸다.
- ④ 보의 밑판의 거푸집은 보의 양측면의 거푸집보다 먼저 떼어낸다.

## 34. 영하 3℃ 이하의 한중 콘크리트 시공시 동결 온도를 낮추기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 적당한 보온장치를 한다.                      ② 시멘트를 가열한다.
- ③ 골재를 가열한다.                                  ④ 물을 가열한다.

## 35. 프리팩트 콘크리트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 강도의 증진이 보통 콘크리트 보다 빠르다.
- ② 수중콘크리트, 콘크리트 구조물의 수선등에 사용한다
- ③ 건조 수축이 적고 저발열성 이다.
- ④ 부착강도가 크며 동결융해 저항성이 크다.

## 36. 다음에서 수중 콘크리트 공사에 사용하는 도구로 부적당한 것은?

- ① 슈트                              ② 트레미
- ③ 포대                              ④ 밀열람상자

## 37. 단위 시멘트량이 400kgf일 때 단위혼화재의 양은? (단, 혼화재의 사용은 단위시멘트량의 5% 이다.)

- ① 10kgf                      ② 20kgf  
③ 30kgf                      ④ 40kgf
38. 보통 콘크리트를 콘크리트 펌프로 압송할 경우 굵은 골재의 최대 치수는 얼마이하를 표준으로 하는가?  
① 19mm                      ② 25mm  
③ 40mm                      ④ 80mm
39. 한 구획내의 콘크리트는 연속적으로 쳐 넣어야 하는데 1층 높이는 내부 진동기의 성능을 고려할 때 몇 cm 정도가 적당한가?  
① 10~20cm 이하              ② 20~30cm 이하  
③ 30~40cm 이하              ④ 40~50cm 이하
40. 콘크리트 내부진동기를 사용할 때 주의사항들이다. 바르지 못한 것은?  
① 내부진동기는 될 수 있는대로 연속으로 찢러 넣는다.  
② 내부진동기의 간격은 일반적으로 50cm이하로 한다.  
③ 재료분리를 방지하기위하여 내부진동기로 콘크리트를 횡 방향으로 이동시면서 작업하여야 한다.  
④ 내부진동기는 콘크리트로부터 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록 한다.

### 3과목 : 콘크리트 재료시험

41. 다음 중 공기량 측정법이 아닌 것은?  
① 공기실 압력법              ② 무게법  
③ 길모아침법              ④ 부피법
42. 콘크리트의 불리딩에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 불리딩은 시멘트의 분말도가 높을수록 작다.  
② 불리딩이 크면 레이탄스는 작다.  
③ 단위수량을 줄이고 AE제, 시멘트분산제 등을 쓰면 불리딩이 줄어든다.  
④ 불리딩이 심하면 콘크리트가 다공질로 되며, 강도, 내구성, 수밀성 등이 작아진다.
43. 골재의 안정성 시험을 하기 위한 시험용액에 사용되는 시약은 어느 것인가?  
① 탄닌산                      ② 염화칼슘  
③ 황산나트륨                  ④ 수산화나트륨
44. 골재 마모시험 방법중 로스엔젤스 마모시험기에 의해 마모 시험을 한 경우 잔량 및 통과량을 결정하는 체는?  
① 5mm체                      ② 2.5mm체  
③ 1.7mm체                      ④ 1.2mm체
45. 다음중 모래의 유기 불순물 시험에 사용되는 시약은?  
① 규산나트륨                  ② 수산화 나트륨  
③ 염화나트륨                  ④ 황산나트륨
46. 콘크리트 공시체로 압축강도 시험을 한 결과 공시체가 파괴 될 때의 최대하중이 58.9tonf 이었고, 공시체의 지름은 15cm이었다면 콘크리트의 압축강도는?  
① 666.7 kgf/cm<sup>2</sup>              ② 450.7 kgf/cm<sup>2</sup>  
③ 333.3 kgf/cm<sup>2</sup>              ④ 280.3 kgf/cm<sup>2</sup>

47. 콘크리트의 압축강도 시험용 공시체를 시멘트 풀로 캐핑(capping)할 때 물-시멘트비(W/C)는?  
① 27~30(%)                  ② 30~33(%)  
③ 33~37(%)                  ④ 37~40(%)
48. 콘크리트의 휨강도 시험용 공시체의 높이는 콘크리트에 사용될 골재의 최대치수의 몇배 이상이어야 하는가?  
① 2배                          ② 3배  
③ 4배                          ④ 5배
49. 규격 15cm×15cm×53cm인 콘크리트 공시체로 지간 길이가 45cm인 단순보의 3등분 하중장치로 휨강도 시험을 실시한 결과 최대하중 3375kgf일때 공시체가 지간의 3등분 오른쪽 1cm 부분에서 파괴되었다. 이 공시체의 휨강도는?  
① 36 kgf/cm<sup>2</sup>                  ② 38 kgf/cm<sup>2</sup>  
③ 40 kgf/cm<sup>2</sup>                  ④ 42 kgf/cm<sup>2</sup>
50. 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험에서 굵은 골재의 최대치수가 50mm 이하일 때 그릇의 최소 용량은 몇 L인가?  
① 1L                          ② 3L  
③ 6L                          ④ 12L
51. 댐콘크리트에서 압축강도는 며칠의 강도를 설계표준으로 하는가?  
① 7일                          ② 28일  
③ 91일                          ④ 6개월
52. 콘크리트 원주 시험체를 할렬시켜 인장강도를 구하고자 할 때 인장강도를 구하는 식이 바른 것은? (단,  $l$ :공시체평균길이,  $d$ :공시체평균지름,  $P$ :시험기에 나타난 최대하중,  $A$ :파괴단면적)  
①  $\sigma_t = P/A$                   ②  $\sigma_t = P/\pi ld$   
③  $\sigma_t = 2P/A$                   ④  $\sigma_t = 2P/\pi ld$
53. 콘크리트의 슬럼프 시험에 관한 용도를 가장 적절하게 설명한 것은?  
① 재료분리의 정도를 알기 위한 시험이다.  
② 반죽질기를 측정하기 위한 시험이다.  
③ 공기량을 알기 위한 시험이다.  
④ 피니셔빌리티를 측정하기 위한 시험이다.
54. 단위 골재량의 절대 부피를 구하는데 관계없는 것은?  
① 불리딩의 양                  ② 시멘트의 비중  
③ 단위 혼화재량                  ④ 단위 시멘트량
55. 혼화재료를 사용하지 않은 일반 콘크리트에 대한  $\sigma_{28}$ 과 물-시멘트비의 관계를 나타낸 식은?  
①  $f_{28} = -210 + 215(C/W)$   
②  $f_{28} = -210 + 215(W/C)$   
③  $f_{28} = 210 - 215(C/W)$   
④  $f_{28} = 210 - 215(W/C)$
56. 슬럼프 시험에서 시료를 슬럼프 콘에서 몇 층으로 나누고 각층을 몇 회 다지는가?  
① 2층 25회                  ② 3층 25회  
③ 2층 15회                  ④ 3층 15회

57. 콘크리트의 인장강도 시험에서 지름 15 cm , 높이 30 cm 인 시험체의 인장강도가 매분 어느 정도의 비율로 증가하도록 하중을 주는가?

- ① 2 ~ 6 tf                      ② 5 ~ 10 tf  
③ 15 ~ 22 tf                      ④ 17 ~ 28 tf

58. 콘크리트의 겉보기 공기량이 7%이고 골재의 수정계수가 1.2%일 때 콘크리트의 공기량은 얼마인가?

- ① 4.6 %                      ② 5.8 %  
③ 8.2 %                      ④ 9.4 %

59. 블리딩은 콘크리트를 친 후 처음 몇 분만에 대부분 생기는가?

- ① 5~10분                      ② 10~15분  
③ 15~30분                      ④ 45 ~60분

60. 설계기준강도란 일반적으로 무엇을 말하는가?

- ① 재령28일의 인장강도                      ② 재령28일 압축강도  
③ 재령 7일 인장강도                      ④ 재령 7일 압축강도

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	③	②	①	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	②	③	②	③	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	①	④	④	②	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	②	①	①	②	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	③	②	③	①	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	①	①	②	②	②	③	②