

1과목 : 콘크리트재료

1. 시멘트가 풍화하면 나타나는 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비중이 작아진다. ② 응결이 늦어진다.
③ 강도가 늦게 나타난다. ④ 강열감량이 작아진다.

2. 부순 골재에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 부순 잔골재의 석분은 콘크리트 경화 및 내구성에 도움이 된다.
② 부순 굵은 골재는 시멘트풀과의 부착이 좋다.
③ 부순 굵은 골재는 콘크리트 비발 때 소요 단위 수량이 적어진다.
④ 부순 굵은 골재를 사용한 콘크리트는 수밀성은 향상되나 휨강도는 감소된다.

3. 포졸란의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 규조토 ② 규산백토
③ 고로슬래그 ④ 포졸리스

4. 콘크리트용으로 적합한 잔골재의 조립률은?

- ① 1.3~2.1 ② 2.3~3.1
③ 3.3~4.1 ④ 4.3~5.1

5. 빈틈률이 작은 골재를 사용할 때의 콘크리트 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시멘트 풀의 양이 적게 든다.
② 건조수축이 커진다.
③ 콘크리트의 강도가 커진다.
④ 콘크리트의 내구성이 커진다.

6. 콘크리트에 유해물이 들어 있으면 콘크리트의 강도, 내구성, 안정성 등이 나빠지는데 특히, 철근 콘크리트나 프리스트레스트 콘크리트 속의 강재를 녹슬게 하는 유해물은?

- ① 실트 ② 점토
③ 연한 석편 ④ 염화물

7. 조립률 3.0의 모래와 7.0의 자갈을 중량비 1:4로 혼합할 때의 조립률을 구하면?

- ① 3.2 ② 4.2
③ 5.2 ④ 6.2

8. 프리팩트 콘크리트에 사용하는 굵은 골재의 최소 치수는 얼마 이상으로 하는가?

- ① 5mm ② 8mm
③ 10mm ④ 15mm

9. 다음 혼화재료 중 콘크리트의 워커빌리티를 개선하는 효과가 없는 것은?

- ① 응결경화촉진제 ② AE제
③ 플라이애시 ④ 유동화제

10. 골재알이 절대 건조 상태에서 표면 건조 포화 상태로 되기 까지 흡수한 물의 양은?

- ① 흡수량 ② 유효 흡수량
③ 표면수량 ④ 함수량

11. 콘크리트용 골재로서 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 골재의 낱알의 크기가 균등하게 분포할 것
② 필요한 무게를 가질 것
③ 단단하고 치밀할 것
④ 알의 모양은 둥글거나 입방체에 가까울 것

12. AE제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 콘크리트의 워커빌리티가 개선되고 단위수량을 줄일 수 있다.
② AE제에 의한 연행 공기는 지름이 0.5mm이상 이 대부분이며 골고루 분산된다.
③ 동결융해의 기상작용에 대한 저항성이 적어진다
④ 기포분산의 효과로 인해 불리딩을 증가시키는 단점이 있다.

13. 시멘트의 종류 중 특수 시멘트에 속하는 것은?

- ① 저열 포틀랜드 시멘트 ② 백색 포틀랜드 시멘트
③ 알루미나 시멘트 ④ 플라이애시 시멘트

14. 시멘트의 입자를 분산시켜 콘크리트의 단위 수량을 감소시키는 혼화제는?

- ① AE제 ② 지연제
③ 촉진제 ④ 감수제

15. 다음의 혼화재료 중에서 사용량이 소량으로서 배합 계산에서 그 양을 무시할 수 있는 것은?

- ① AE제 ② 팽창재
③ 플라이애시 ④ 고로 슬래그 미분말

16. 굵은골재의 유해물 함유량의 한도 중 점토덩어리는 질량백분율로 얼마 이하인가?

- ① 0.25% ② 0.5%
③ 1.0% ④ 5.0%

17. 시멘트의 응결에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 습도가 낮으면 응결이 빨라진다.
② 풍화되었을 경우 응결이 빨라진다.
③ 온도가 높을수록 응결이 빨라진다.
④ 분말도가 높으면 응결이 빨라진다.

18. 플라이애시 시멘트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 플라이애시를 시멘트 클링커에 혼합하여 분쇄한 것이다.
② 수화열이 적고 장기 강도는 낮으나 조기강도는 커진다.
③ 워커빌리티가 좋고 수밀성이 크다.
④ 단위수량을 감소시킬 수 있어 댐공사에 많이 이용된다.

19. 골재의 저장 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 잔골재, 굵은골재 및 종류와 입도가 다른 골재는 서로 섞어 균질한 골재가 되도록 하여 저장한다.
② 먼지나 잡물 등이 섞이지 않도록 한다.
③ 골재의 저장 설비에는 알맞은 배수시설을 한다.
④ 골재는 햇빛을 바로 쬌지 않도록 알맞은 시설을 갖추어야 한다.

20. 다음 중 댐, 하천, 항만 등의 구조물에 사용하는 시멘트로 가장 적합한 것은?

- ① 조강포틀랜드 시멘트 ② 알루미늄 시멘트
③ 초속경 시멘트 ④ 고로슬래그 시멘트

2과목 : 콘크리트시공

21. 레디믹스트콘크리트의 종류 중 센트럴믹스트 콘크리트의 설명으로 옳은 것은?

- ① 공장에 있는 고정 믹서에서 완전히 비빈 콘크리트를 애지데이터 트럭 등으로 운반하는 방법이다.
② 콘크리트 플랜트에서 재료를 계량하여 트럭 믹서에 싣고, 운반중에 물을 넣어 비비는 방법이다.
③ 운반거리가 장거리 이거나, 운반 시간이 긴 경우에 사용한다.
④ 공장에 있는 고정 믹서에서 어느 정도 콘크리트를 비빈 다음, 현장으로 가면서 완전히 비비는 방법이다.

22. 거푸집과 동바리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 연직부재의 거푸집은 수평부재의 거푸집보다 빨리 떼어낸다.
② 보에서는 밀면 거푸집을 양측면의 거푸집보다 먼저 떼어낸다.
③ 거푸집을 시공할 때 거푸집 판의 안쪽에 박리제를 발라서 콘크리트가 거푸집에 붙는 것을 방지하도록 한다.
④ 거푸집 및 동바리는 콘크리트가 자중 및 시공 중에 가해지는 하중에 충분히 견딜만한 강도를 가질 때까지 해체해서는 안 된다.

23. 콘크리트의 배합에서 시방서 또는 책임기술자가 지시한 배합을 무엇이라 하는가?

- ① 현장배합 ② 시방배합
③ 표면배합 ④ 책임배합

24. 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트의 습윤 양생 기간은 최소 몇 일 이상인가? (단, 일평균기온이 15℃ 이상인 경우)

- ① 5일 이상 ② 10일 이상
③ 15일 이상 ④ 20일 이상

25. 일반수중 콘크리트 타설에 대한 설명으로 잘못된것은?

- ① 콘크리트는 흐르지 않는 물속에 쳐야 한다. 정수중에 칠수 없을 경우에도 유속은 1초에 50mm이하로 하여야 한다.
② 콘크리트는 수중에 낙하시켜서는 안 된다.
③ 수중 콘크리트의 타설에서 중요한 구조물의 경우는 밀열림 상자나 밀열림 포대를 사용하여 연속해서 타설하는 것을 원칙으로 한다.
④ 한 구획의 콘크리트 타설을 완료한 후 레이턴스를 모두 제거하고 다시 타설하여야 한다.

26. 무더운 여름철 콘크리트 시공이나 운반거리가 먼 레디믹스트콘크리트에 적합한 혼화제는?

- ① 경화촉진제 ② 방수제
③ 지연제 ④ 급결제

27. 수송관 속의 콘크리트를 압축 공기에 의해 압송하는 것으로

서 콘크리트 펌프와 같이 터널 등의 좁은 곳에 콘크리트를 운반하는 데에 편한 콘크리트 운반기계는?

- ① 벨트 컨베이어 ② 버킷
③ 콘크리트 플레이서 ④ 슈트

28. 콘크리트의 시방배합을 현장배합으로 수정할 때 필요한 사항이 아닌 것은?

- ① 시멘트 비중
② 골재의 표면수량
③ 잔골재의 5mm체 잔류율
④ 굵은골재의 5mm체 통과율

29. 일반 콘크리트를 펌프로 압송 할 경우, 슬럼프 값은 어느 범위가 가장 적당한가?

- ① 50~80mm ② 80~100mm
③ 100~180mm ④ 200~250mm

30. 수밀콘크리트의 물-시멘트비는 얼마 이하를 표준으로 하는가?

- ① 50% ② 55%
③ 60% ④ 65%

31. 콘크리트 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 최소 몇배 이상 계속해서는 안 되는가?

- ① 2배 ② 3배
③ 4배 ④ 5배

32. 외기온도가 25℃ 미만일 때 일반 콘크리트의 비비기 부터 치기가 끝날 때 까지의 시간은 최대 얼마 이내로 해야 하는가?

- ① 1시간 ② 1시간 30분
③ 2시간 ④ 2시간 30분

33. 콘크리트 타설시 버킷, 호퍼 등의 배출구로부터 콘크리트의 타설면 까지의 높이는 얼마 이내를 원칙으로 하는가?

- ① 1.0m 이내 ② 1.5m 이내
③ 2.0m 이내 ④ 2.5m 이내

34. 콘크리트의 비비기에서 가경식 믹서를 사용할 경우 비비기 시간은 믹서 안에 재료를 투입한 후 몇 초 이상을 표준으로 하는가?

- ① 30초 ② 60초
③ 90초 ④ 120초

35. 콘크리트 플랜트에서 콘크리트를 공급받아 비비면서 주행하는 레디믹스트콘크리트 운반용 트럭은?

- ① 슈트 ② 트럭 믹서
③ 콘크리트 펌프 ④ 콘크리트 플레이서

36. 콘크리트 각 재료의 1회분에 대한 계량오차 중 골재의 허용 오차로 옳은 것은?

- ① 1% ② 2%
③ 3% ④ 4%

37. 콘크리트 블리딩(bleeding)에 대한 설명 중 틀린것은?

- ① 콘크리트 슬럼프가 크면 콘크리트 작업은 어려우나 블리딩은 감소된다.

- ② 일반적으로 단위수량을 줄이고 AE제를 사용하면 불리딩은 감소된다.
- ③ 분말도가 높은 시멘트를 사용하면 불리딩은 감소된다.
- ④ 불리딩이 현저하면 상부의 콘크리트가 다공질로 되며 강도, 수밀성, 내구성 등이 감소된다.

38. 서중 콘크리트 시공시 유의 사항 중 틀린 것은?

- ① 콘크리트를 타설하기 전에는 지반, 거푸집등 콘크리트로부터 물을 흡수할 우려가 있는 부분을 습윤 상태로 유지해야 한다.
- ② 거푸집, 철근 등이 직사광선을 받아서 고온이 될 우려가 있는 경우에는 살수, 덮개 등의 적절한 조치를 해야 한다.
- ③ 서중 콘크리트는 재료를 비빈 후 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
- ④ 서중 콘크리트를 타설할 때의 온도는 40℃이하여야 한다.

39. 미리 거푸집안에 굵은 골재를 채우고 그 틈사이에 특수 모르타르를 주입하는 콘크리트는?

- ① 진공 콘크리트
- ② 프리팩트 콘크리트
- ③ 레디믹스트 콘크리트
- ④ 프리스트레스트 콘크리트

40. 한중 콘크리트 시공 시 콘크리트의 동결 온도를 낮추기 위해 사용하는 방법으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 물을 가열하고 사용
- ② 잔골재를 가열하고 사용
- ③ 시멘트를 가열하고 사용
- ④ 굵은 골재를 가열하고 사용

3과목 : 콘크리트 재료시험

41. 워커빌리티(workability)판정기준이 되는 반죽질기 측정시험 방법이 아닌 것은?

- ① 켈리볼 관입시험
- ② 슬럼프 시험
- ③ 리몰딩 시험
- ④ 슈미트 해머 시험

42. 휨강도 시험용 3등분점 하중 측정장치를 사용하여 콘크리트의 휨강도를 측정하였다. 공시체 15×15×53cm를 사용하였으며 콘크리트가 2.5ton의 하중에 지간의 3등분 중앙에서 파괴되었을 때 휨강도는 얼마인가?

- ① 30.1kg/cm²
- ② 33.3kg/cm²
- ③ 36.5kg/cm²
- ④ 39.7kg/cm²

43. 콘크리트 배합설계에서 잔골재의 부피 290L, 굵은 골재의 부피 510L를 얻었다면 잔골재율은 약 얼마인가?

- ① 29%
- ② 36%
- ③ 57%
- ④ 64%

44. 콘크리트 인장강도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 인장강도는 압축강도의1/30정도이다.
- ② 인장강도는 보통 쪼갬 인장강도시험 방법을 표준으로 하고 있다.
- ③ 인장강도는 콘크리트 포장에서 중요하다.
- ④ 인장강도는 물탱크 같은 구조물에서 중요하다.

45. 콘크리트 휨 강도시험에서 15×15×55cm인 시험체에 콘크리트를 1/2 정도 채운 후 다짐봉으로 몇 번 다지는가?

- ① 83번
- ② 75번
- ③ 58번
- ④ 43번

46. 콘크리트의 인장강도 시험에서 시험체의 평균지름 D=15cm, 평균 길이 L=30cm, 최대하중 P=17600kg 일때 인장강도의 값을 구하면?

- ① 24.5kg/cm²
- ② 24.9kg/cm²
- ③ 25.3kg/cm²
- ④ 25.7kg/cm²

47. 굳지 않은 콘크리트의 공기 함유량 시험방법으로 사용되지 않는 것은?

- ① 질량법
- ② 건조법
- ③ 공기실 압력법
- ④ 부피법

48. 콘크리트의 불리딩 시험에 사용하는 용기의 안지름과 안높이는 각각 몇cm 인가?

- ① 안지름 20cm, 안높이 25.5cm
- ② 안지름 25cm, 안높이 28.5cm
- ③ 안지름 30cm, 안높이 35.5cm
- ④ 안지름 25cm, 안높이 38.5cm

49. 콘크리트 압축강도 시험용 공시체 제작시 몰드 내부에 그리스를 발라주는 가장 주된 이유는?

- ① 탈형을 쉽게 하고 이음새로 콘크리트가 새는 것을 방지하기 위해
- ② 편심하중을 방지하고 경제적인 공시체 제작을 위해
- ③ 공시체 속의 공기를 제거하고 강도를 높이기 위해
- ④ 몰드에 콘크리트를 채울 때 골재 분리를 막기 위해

50. 배합설계에서 물-시멘트비가 45%이고 단위수량이 153kg/cm² 일 때 단위 시멘트량은 얼마인가?

- ① 254kg/cm²
- ② 340kg/cm²
- ③ 369kg/cm²
- ④ 392kg/cm²

51. 겉보기 공기량이 6.80%이고 골재의 수정계수가 1.20%일 때 콘크리트의 공기량은 얼마인가?

- ① 5.60%
- ② 4.40%
- ③ 3.20%
- ④ 2.0%

52. 콘크리트 표면에 떠올라서 가라앉은 미세한 물질을 무엇이라 하는가?

- ① 불리딩
- ② 레이턴스
- ③ 성형성
- ④ 워커빌리티

53. 슬럼프 시험에서 매 층당 다지는 횟수는?

- ① 10회로 한다.
- ② 15회로 한다.
- ③ 20회로 한다.
- ④ 25회로 한다.

54. 콘크리트 압축강도 시험 공시체 제작을 할 때 시멘트풀로 캐핑을 하고자 한다. 이때 사용하는 시멘트풀의 물-시멘트 비로 가장 적합한 것은?

- ① 20~23%
- ② 27~30%
- ③ 33~36%
- ④ 40~43%

55. 단위 용적질량이 $1690\text{kg}/\text{cm}^3$, 밀도가 $2.60\text{kg}/\text{cm}^3$ 인 굵은 골재의 공극률은 얼마인가?
 ① 25% ② 30%
 ③ 35% ④ 40%
56. 골재의 안정성 시험을 실시하는 목적으로 가장 적합한 것은?
 ① 골재의 단위중량을 구하기 위하여
 ② 골재의 입도를 구하기 위하여
 ③ 기상작용에 대한 내구성을 판단하기 위한 자료를 얻기 위하여
 ④ 염화물 함유량에 대한 자료를 얻기 위하여
57. 최대하중이 23000kg 이고 직경이 15cm 인 콘크리트 시험체의 압축강도는 얼마인가?
 ① $100\text{kg}/\text{cm}^2$ ② $116\text{kg}/\text{cm}^2$
 ③ $130\text{kg}/\text{cm}^2$ ④ $158\text{kg}/\text{cm}^2$
58. 단위 골재량의 절대부피가 0.7m^3 이고 잔골재율이 35%일 때 단위 굵은 골재량은? (단, 굵은 골재의 밀도는 $2.6\text{g}/\text{cm}^3$ 임)
 ① 1183kg ② 1198kg
 ③ 1213kg ④ 1228kg
59. 로스앤젤레스 시험기를 사용하는 골재의 시험법은 무엇인가?
 ① 마모 시험 ② 안정성 시험
 ③ 밀도 시험 ④ 단위 무게 시험
60. 다음은 콘크리트 배합 설계에 대한 내용이다. 잘못 나타낸 것은?
 ① 물-시멘트비는 물과 시멘트의 질량비를 말한다
 ② 콘크리트 1m^3 을 만드는데 쓰이는 각 재료량을 단위량이라고 한다.
 ③ 배합강도는 콘크리트 배합을 정하는 경우에 목표로 하는 압축강도이다.
 ④ 잔골재율은 잔골재량의 전체 골재에 대한 질량비를 말한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	②	②	④	④	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	④	①	①	②	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	②	①	③	③	③	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	③	②	③	①	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	①	①	②	②	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	②	③	③	③	①	①	④