



19. 조립틀 3.0의 모래와 7.0의 자갈을 중량비 1:3비율로 혼합할 때의 조립틀을 구한 것 중 옳은 것은?

- ① 4.0                      ② 5.0
- ③ 6.0                      ④ 7.0

20. 레디믹스트 콘크리트를 사용했을 때의 특징 중 옳지 않은 것은?

- ① 균등질의 좋은 콘크리트를 얻을 수 있다.
- ② 대량 콘크리트의 연속치기가 가능하다.
- ③ 경비가 많이 든다.
- ④ 공사기간이 단축된다.

**2과목 : 콘크리트시공**

21. 벨트 컨베이어에 의한 콘크리트를 운반할 경우 재료의 분리를 방지하기 위해 설치 하는 깔대기의 길이는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 40cm 이상              ② 50cm 이상
- ③ 60cm 이상              ④ 70cm 이상

22. 콘크리트의 양생에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기온이 상당히 낮은 경우에는 일정한 기간 동안 열을 주거나 보온에 의해 온도 제어를 한다.
- ② 콘크리트 양생기간 중에는 진동, 충격의 작용을 무시해도 된다.
- ③ 촉진 양생을 할 때는 콘크리트에 나쁜 영향이 없도록 해야 한다.
- ④ 콘크리트의 수분 증발을 막기 위해서는 콘크리트의 표면에 매트, 가마니등을 물에 적셔서 덮는 등의 습윤상태로 보호해야 한다.

23. 거푸집의 외부에 진동을 주어 내부 콘크리트를 다지는 기계로서 터널의 둘레 콘크리트나 높은 벽 등에 사용되는 것은?

- ① 거푸집 진동기              ② 내부 진동기
- ③ 콘크리트 피니셔              ④ 표면 진동기

24. 콘크리트 속의 공기량에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 공기연행제에 의하여 콘크리트 속에 생긴 공기를 연행공기라 하고 이 밖에 공기를 갇힌 공기라 한다.
- ② 공기연행 콘크리트에서 공기량이 많아지면 압축강도가 커진다.
- ③ 공기연행 콘크리트의 알맞은 공기량은 콘크리트 부피의 4~7%를 표준으로 한다.
- ④ 공기연행 공기량은 시멘트의 양, 물의 양, 비비기 시간 등에 따라 달라진다.

25. 공기연행 감수제 사용한 콘크리트의 특징으로 틀린 것은?

- ① 동결융해에 대한 저항성이 증대된다.
- ② 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티를 개선하고 재료의 분리를 방지한다.
- ③ 건조수축을 감소시킨다.
- ④ 수밀성이 감소하고 투수성이 증가한다.

26. 철근 콘크리트에서 구조물의 단면이 큰 경우 굵은 골재의 최대치수는 다음 중 어느 것을 표준으로 하는가?

- ① 25mm                      ② 40mm

- ③ 50mm                      ④ 100mm

27. 일 평균기온이 15°C 이상일 때, 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트의 습윤 양생기간의 표준은?

- ① 3일                          ② 5일
- ③ 7일                          ④ 14일

28. 콘크리트의 블리딩 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시험하는 동안 30±3°C의 온도를 유지한다.
- ② 콘크리트를 용기에 3층으로 넣고, 각 층을 다짐대로 25번씩 다진다.
- ③ 용기에 채워 넣을 때 콘크리트의 표면이 용기의 가장자리에서 3±0.3cm 낮아지도록 고른다.
- ④ 콘크리트의 재료 분리 정도를 알기 위한 시험이다.

29. 레디믹스트 콘크리트를 제조와 운반 방법에 따라 분류할 때 아래 표의 설명이 해당하는 것은?

**콘크리트 플랜트에서 재료를 계량하여 트럭믹서에 싣고 운반 중에 물을 넣어 비비는 방법이다.**

- ① 센트럴 믹스트 콘크리트
- ② 슈링크 믹스트 콘크리트
- ③ 가경식 믹스트 콘크리트
- ④ 트랜짓 믹스트 콘크리트

30. 콘크리트의 시방배합으로 각 재료의 양과 현장골재의 상태가 아래와 같을 때 현장배합에서 굵은 골재의 양은 얼마로 하여야 하는가?

**[조건]**

- 시멘트 : 300kg/m<sup>3</sup>
- 물 : 160kg/m<sup>3</sup>
- 잔골재 : 666kg/m<sup>3</sup>
- 굵은 골재 : 1178kg/m<sup>3</sup>

**[현장 골재]**

- 5mm체에 남는 잔골재량 : 0%
- 5mm체에 통과하는 굵은 골재량 : 5%

- ① 116kg/m<sup>3</sup>                      ② 1178kg/m<sup>3</sup>
- ③ 1240kg/m<sup>3</sup>                      ④ 1258kg/m<sup>3</sup>

31. 콘크리트 치기의 진동 다지기에 있어서 내부 진동기로 똑바로 찢러 넣어 진동기의 끝에 아래층 콘크리트 속으로 어느 정도 들어가야 하는가?

- ① 0.1m                          ② 0.2m
- ③ 0.3m                          ④ 0.4m

32. 지름 100mm, 높이 200mm인 콘크리트 공시체로 압축강도 시험을 실시한 결과 공시체 파괴시 최대하중이 231kN이었다. 이 공시체의 압축강도는?

- ① 29.4MPa                      ② 27.4MPa
- ③ 25.4MPa                      ④ 23.4MPa

33. 규격 150mmx150mmx530mm인 콘크리트 공시체에 지간길이 450mm인 3등분 하중장치로 휨강도 시험을 실시한 결과, 공시체가 지간의 중앙에서 파괴되면서 시험기에 나타난 최대하중은 36kN 이었다. 이 공시체의 휨강도는?

- ① 4.8MPa                      ② 4.2MPa
  - ③ 3.6MPa                      ④ 3.0MPa
34. 포졸란을 사용한 콘크리트의 특징으로 틀린 것은?
- ① 워커빌리티가 좋아진다.
  - ② 조기강도는 크나, 장기강도가 작아진다.
  - ③ 블리딩이 감소한다.
  - ④ 수밀성 및 화학 저항성이 크다.
35. 슬럼프 콘의 규격으로 옳은 것은?
- ① 윗면의 안지름이 150mm, 밑면의 안지름이 300mm, 높이 300mm
  - ② 윗면의 안지름이 150mm, 밑면의 안지름이 200mm, 높이 300mm
  - ③ 윗면의 안지름이 100mm, 밑면의 안지름이 300mm, 높이 300mm
  - ④ 윗면의 안지름이 100mm, 밑면의 안지름이 200mm, 높이 300mm
36. 콘크리트를 제조할 때 각 재료의 계량에 대한 허용오차 중 골재의 허용오차로 옳은 것은?
- ① ±1%                          ② ±2%
  - ③ ±3%                          ④ ±4%
37. 일반 수중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 트레미, 콘크리트 펌프 등에 의해 타설된다.
  - ② 물-결합재비는 50% 이하여야 한다.
  - ③ 단위 시멘트량은 300kg/m<sup>3</sup>이상으로 한다.
  - ④ 콘크리트는 수중에 낙하시키지 않아야 한다.
38. 수송관 속의 콘크리트를 압축 공기에 의해 압송하는 것으로서 콘크리트 펌프와 같이 터널 등의 좁은 곳에 콘크리트를 운반하는 데에 편리한 콘크리트 운반기계는?
- ① 벨트 컨베이어                      ② 버킷
  - ③ 콘크리트 플레이서                  ④ 슈트
39. 시멘트 비중시험 결과 시멘트의 질량은 64g, 처음 광유 눈금을 읽은 값은 0.4mL, 시료를 넣은 후 광유 눈금을 읽은 값은 20.9mL였다. 이 시멘트의 비중은 얼마인가?
- ① 3.09                          ② 3.12
  - ③ 3.15                          ④ 3.18
40. 시멘트의 응결속도에 영향을 주는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 분말도가 크면 응결은 빨라진다.
  - ② 석고의 첨가량이 많을수록 응결은 지연된다.
  - ③ 온도가 낮을수록 응결은 빨라진다.
  - ④ 풍화된 시멘트는 일반적으로 응결이 지연된다.

**3과목 : 콘크리트 재료시험**

41. 주로 원자로 등에서 방사선 차폐 콘크리트를 만드는 데 사용되는 골재는?
- ① 중량골재                      ② 경량골재
  - ③ 보통골재                      ④ 부순골재

42. 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기 불순물 시험에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 사용하는 수산화나트륨 용액은 물 50에 수산화나트륨 50의 질량비로 용해 시킨 것이다.
  - ② 시료는 대표적인 것을 취하고 절대건조상태로 건조시켜 4분법을 사용하여 약 5kg을 준비한다.
  - ③ 시험에 사용할 유리병은 노란색으로 된 유리병을 사용하여야 한다.
  - ④ 시험의 결과 24시간 정치한 잔골재 상부의 용액색의 표준용액보다 연할 경우 이 모래는 콘크리트용으로 사용할 수 없다.
43. 서중 콘크리트를 칠 때의 콘크리트 온도는 몇 °C 이하여야 하는가?
- ① 25°C                          ② 30°C
  - ③ 35°C                          ④ 40°C
44. 시멘트의 응결시간을 측정하는 시험방법은?
- ① 브레인 공기투과장치                  ② 비카장치, 길모어장치
  - ③ 시멘트 비중시험                      ④ 오토클레이브 장치
45. 골재의 표면수량에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 골재의 습윤상태에서 표면건조 포화상태의 수분을 뺀 물의 양이다.
  - ② 시방배합을 현장배합으로 보정할 경우 표면수량을 고려한다.
  - ③ 절대건조상태에서 표면건조 포화상태로 되기까지 흡수된 물의 양이다.
  - ④ 골재의 표면에 묻어 있는 물의 양이다.
46. 콘크리트 인장강도 시험에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 시험체를 매초 0.06±0.04MPa의 일정한 비율로 증가하도록 하중을 가한다.
  - ② 시험체의 지름은 150mm 이상으로 한다.
  - ③ 시험체의 지름은 굵은골재 최대치수의 3배 이상이어야 한다.
  - ④ 시험체는 습윤상태에서 시험을 한다.
47. 콘크리트 휨강도 시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 공시체의 길이는 높이의 3배보다 8cm 이상 더 커야 한다.
  - ② 공시체는 성형 후 16시간 이상 3일 이내에 물드를 해체한다.
  - ③ 공시체의 한 변의 길이는 굵은골재 최대치수의 3배 이상으로 한다.
  - ④ 공시체가 지간 중심 3등분점의 바깥쪽에서 파괴시 그 시험 결과는 무효로 한다.
48. 다음 중 잔골재 밀도 측정시험에 사용되는 기계기구가 아닌 것은?
- ① 원뿔형 몰드                      ② 플라스크(ml)
  - ③ 향온 수조                          ④ 철망대
49. 콘크리트를 타설한 후 다지기를 할 때 내부 진동기를 찢러 넣는 간격은 어느 정도가 적당한가?
- ① 25cm 이하                      ② 50cm 이하
  - ③ 75cm 이하                      ④ 100cm 이하

50. 콘크리트의 혼화제에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?  
 ① 사용량이 시멘트 질량의 5% 정도 이상이 되어 그 자체의 부피가 콘크리트의 배합계산에 관계된다.  
 ② 사용량이 콘크리트 질량의 1% 정도 이상이 되어 그 자체의 부피가 콘크리트의 배합계산에 관계된다.  
 ③ 사용량이 콘크리트 질량의 5% 정도 이하의 것으로서 그 자체의 부피는 콘크리트의 배합계산에서 무시된다.  
 ④ 사용량이 콘크리트 질량의 1% 정도 이하의 것으로서 그 자체의 부피는 콘크리트의 배합계산에서 무시된다.
51. 골재의 체가름 시험 과정에서 골재가 체눈에 끼인 경우 올바른 조치는?  
 ① 체눈에 끼인 골재는 손으로 밀어 체를 통과시킨다.  
 ② 체눈에 끼인 골재 알은 부서지지 않도록 빼내고 체에 남은 시료로 간주한다.  
 ③ 체눈에 끼인 골재는 통과된 시료로 간주한다.  
 ④ 체눈에 끼인 골재는 부서지지 않도록 빼내고 전체 시료량에서 제외한다.
52. 실기 용량이 6m<sup>3</sup>인 트럭믹서의 1시간당 작업량은 얼마인가? (단, 작업효율 0.85, 사이클 타임 1시간이다.)  
 ① 3.1m<sup>3</sup>/h                      ② 4.5m<sup>3</sup>/h  
 ③ 5.1m<sup>3</sup>/h                      ④ 5.5m<sup>3</sup>/h
53. 다음 중 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 프리텐션 방식은 쉬스와 PS 강재의 간격을 특수한 모르타르로 채워야 한다.  
 ② PS 강재에는 PS 강봉, PS 강선, PS 스트랜드 등이 사용된다.  
 ③ PS 강재가 원래의 상태로 돌아가려는 힘으로 콘크리트의 압축응력이 생기게 된다.  
 ④ 프리텐션 방식의 경우 프리스트레이싱을 할 때의 콘크리트 압축강도는 30MPa이상이어야 한다.
54. 콘크리트 양생방법 중 촉진 양생방법에 해당하지 않는 것은?  
 ① 고주파양생                      ② 증기양생  
 ③ 오토클레이브양생              ④ 막양생
55. 다음의 포졸란 종류 중 인공산에 해당하는 것은?  
 ① 화산재                              ② 플라이 애시  
 ③ 규조토                                ④ 규산백토
56. 콘크리트 속에 많은 거품을 일으켜 부재의 경량화나 단열성을 목적으로 사용하는 혼화제는?  
 ① 기포제                                ② 지연제  
 ③ 경화촉진제                        ④ 감수제
57. 콘크리트 운반에 사용되는 슈트에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 경사슈트를 사용할 경우에는 수평 2에 대해 연직 1의 경사로 한다.  
 ② 슈트를 사용할 경우에는 원칙적으로 경사슈트를 사용하여야 한다.  
 ③ 연직슈트를 사용할 경우에 추가 슈트의 설치를 생략하기 위해 한 개의 슈트로 넓은 장소에 공급해서는 안 된다.

- ④ 연직슈트를 사용할 경우에는 콘크리트의 투입구 간격, 투입 순서 등으로 검토하여 콘크리트가 한 곳에 모이지 않도록 한다.
58. 콘크리트의 인장강도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 인장강도는 도로포장이나 수로 등에 중요시 된다.  
 ② 압축강도와 달리 인장강도는 물-결합재비에 비례한다.  
 ③ 인장강도는 압축강도의 1/10~1/13배 정도로 작다.  
 ④ 인장강도는 철근 콘크리트 휨부재 설계시 무시한다.
59. 습윤상태의 굵은골재 질량이 5,600g이고 이 시료의 표면 건조 포화상태 질량이 5,400g, 공기중 건조상태 질량이 5,100g이었다. 이 골재의 표면수율은?  
 ① 3.7%                                ② 5.9%  
 ③ 6.3%                                ④ 9.8%
60. 콘크리트에 공기량이 미치는 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 콘크리트의 온도는 높을수록 공기량은 감소한다.  
 ② 부배합일수록 공기량은 감소한다.  
 ③ AE제의 첨가량이 많을수록 공기량은 증가한다.  
 ④ 단위 잔골재량이 많을수록 공기량은 감소한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?  
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	③	①	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	①	④	③	①	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	④	②	②	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	②	④	③	③	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	②	③	③	③	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	④	②	①	②	②	①	④